

Symfoni Lackfärgsgrund



*Vattenburen grundfärg av högsta kvalitet
Är lätt att måla med och torkar snabbt
Ger ett fylligt och fint slutresultat*

Grundmåla dig till ett bättre slutresultat. Med Beckers Symfoni Lackfärgsgrund grundmålar du enkelt dina snickerier, dörrar, luckor och möbler inomhus. Färgen som är av högsta kvalitet används främst som grundfärg innan målning med Symfoni Lackfärg för att minska underlagets insugning. Måla med Symfoni Lackfärgsgrund om du vill ha ett säkert täckande, fylligare och finare slutresultat.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Interiört

MATERIALÅTGÅNG
8 - 10 m²/l

VERKTYG
Pensel, roller, spruta

MÅLNINGSTEMPERATUR
Mellan +5°C till ca +25°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 2 timmar. Övermålningsbar efter 8 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Avlägsna/ta bort överskottet av färg/lack från verktygen och rengör med vatten.

BINDEMEDEL
Akrylat

VOC
Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

För aktuell uppdatering: www.beckers.se



Förvaras frostfritt



Förberedelse av ytor

Omålade ytor: Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta.

Målade ytor: Rengör ytan med Beckers Inomhustvätt enligt rekommendation. Blanka ytor mattslipas med fint slippapper. Skador lagas med Beckers Snickerispackel, slipa lätt.

Fabrikslackade och ej sugande ytor: Grundmåla med Beckers Häftgrund som har exceptionell utflytnad och ger bättre vidhäftning för färdigfärgen.

Måla

Grundmåla en gång med Symfoni Lackfärgsgrund.

När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Viktigt

Undvik målning om ytan är kallare än +8°C.

Rör om färgen väl från botten. Måla med pensel eller spruta. På stora ytor kan roller användas. Eftersläta färgen med en flat pensel.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version 181120