

Metallackfärg



*Slitstark och motverkar fläckar från olja och fett
God täckförmåga
Lättstruken*

Måla dig till ett slitstarkt resultat. Beckers Metallackfärg är en höglblank täckfärg som används för målning av föremål i rostskyddad metall såsom maskindelar, redskap, staket, räcken och möbler. Färgen har mycket god täckförmåga, är lättstruken med god utflytning samt ger en slitstark yta som motverkar fläckar från olja och fett.

Teknisk information

MATERIALÅTGÅNG

10 - 12 m²/l

GLANS

Höglblank

VERKTYG

Pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR

Lägst +7°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV

LUFTFUKTIGHET

Klibbfri efter 4 timmar. Övermålningsbar efter 12 timmar.

BINDEMEDEL

Alkyd

VOC

Gränsvärde (Kat A/i): 500 g/l (2010). Produktens VOC < 500 g/l.

För aktuell uppdatering: www.beckers.se



Förvaras frostfritt

Förberedelse av ytor

Tvätta smutsiga ytor. Skrapa, slipa och borsta bort rost och löst sittande färg. Mattslipa blanka och hårda färgytor. Grundmåla stålytor med Rostskyddsgrund O.

FÖRZINKAD PLÅT SOM INTE ÄR PASSIVISERAD MOT VITROST, ALUZINK OCH ALUMINIUM: Tvätta med Utomhustvätt och skölj väl. Förekomst av rost avlägsnas helt. För bästa resultat, gör en lätt slipning av ytan. När ytan är torr och ren grunda med Rostskyddsgrund O. Bäst resultat för målning på ny förzinkad plåt som inte är passiviserad mot vitrost erhålls om ytan först åldras ett år utomhus. Ett annat val är att tvätta plåten med Utomhustvätt, skölj väl och slipa därefter ytan varligt med röd Scotch Brite, skölj.

PASSIVISERAD FÖRZINKAD PLÅT: Går ej att måla.

Måla

Måla med Metallackfärg 1-2 gånger med mycket lätt avslipning mellan skikten.

När du målat klart (lösningsmedel)

Förslut öppnad förpackning väl. Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hållas ut i avloppet. Förpackningar och färgrester ska lämnas för särskilt omhändertagande som farligt avfall.

Viktigt

Rör om färgen väl före användning.
Underlaget skall vara torrt vid målning.
Måla inte på solheta ytor. Måla inte heller utomhus vid risk för regn och dagg inom ca 2 timmar från målningens avslutande.
För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.