

Betongskyddsfärg Blank

Betongskyddsfärg Blank är en CE-märkt akrylatfärg som skyddar betong mot fukt och koldioxid. Färgen reflekterar ljus bättre än andra betongfärger och får mörka miljöer att kännas både trevligare och tryggare. Dessutom är ytan lättare att hålla ren. Tack vare färgens goda egenskaper lämpar den sig för målning av väggar och tak i mörka områden såsom parkeringsgarage, källare och gångtunnlar.



TEKNISK INFORMATION

Glans	Blank
Bindemedel	Akrylat
Verktyg	pensel, roller
Målningstemperatur	Lägst +7°C ytemperatur och under 80% rel luftfuktighet
Materialåtgång	4-6 m ² /l
Torktider (vid +23°C och 50% relativ luftfuktighet)	Övermålningsbar efter ca 12 timmar.
Brytbaser	Bas A, Bas C
Burkstorlekar	Bas A: 9 l Bas C: 9 l
VOC	Gränsvärde (A/c): 40 g/l (2010). Produktens VOC < 40 g/l.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser av ytor

För rengöring, se våra arbetsråd samt datablad för rengöringsprodukter. Ytor i dåligt skick ska lagas upp före behandling. Vid grundning av omålade eller tidigare målade mineralytor kan Mineralgrund eller Primer Gel användas. Ta hjälp av din handlare för val av produkt samt läs mer om dessa på respektive datablad och i våra arbetsråd.

Applicering

Rör om Betongskyddsfärg grundligt före användning. Reservera en tillräcklig mängd färg av samma tillverkningsbatch för en enhetlig yta. Du undviker då eventuella nyansskillnader. Följ rekommenderade åtgångsberäkningar. Rekommenderad skiktjocklek är 150µm. Anpassa arbetsfogarna enligt ytans konstruktionsdetaljer, fönsterlinjer, elementfogar och dylikt.

Viktigt

Ytan skall vara ren och torr. Temperaturen minst +7°C och relativ luftfuktighet under 80%. Läs våra arbetsråd, faktablad, broschyrer och hemsida.

Miljö och avfallshantering

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Hälsa och säkerhetsmärkning

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Undvik utsläpp till miljön. Produkten innehåller konserveringsmedel som skyddar produkten under lagring.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.