

# Decor Magnetfärg



*Gör väggen till en användbar anslagstavla  
Kan övermålas med vägg- eller lackfärg utan att tappa sin funktion*

Decor Magnetfärg kan omvandla väggen till en användbar anslagstavla. Decor Magnetfärg är en matt grundfärg som ger magneter en förmåga att få vidhäftning mot väggar etc. Färgen ger en matt grå yta men kan enkelt övermålas med valfri kulör utan att förlora färgens magnetfunktion.

## Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE  
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG  
4,5 m<sup>2</sup>/l

VERKTYG  
Pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR  
Mellan +10°C till ca +25°C ytemperatur.

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV  
LUFTFUKTIGHET  
Klibbfri efter 4 timmar. Övermålningsbar efter 24 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED  
Vatten eller penselvätt

BINDEMEDEL  
Styrenakrylat

För aktuell uppdatering: [www.beckers.se](http://www.beckers.se)



Förvaras frostfritt



## Förberedelse av ytor

Avlägsna först damm och smuts med borste eller skrapa. Ytan skall vara jämn och slät samt ha bra vidhäftning till underlaget. Laga eventuella skador med lämpligt spackel ur Beckers spackelsortiment. Slipa med ett fint slippapper 120/180. Ny glasfiberväv, betong och puts förgrundas med Primer Grundfärg Vägg.

## Måla

Rör om färgen noggrant, både före och under målning. Måla flödigt med pensel eller roller. För bästa effekt och vidhäftning för magneter rekommenderas 3 strykningar med en färgåtgång på 1,5 m<sup>2</sup> /l. Låt färgen torka 24 timmar mellan strykningarna. Efter 24 timmar kan Decor Magnetfärg övermålas med valfri vägg- eller snickerifärg ur Beckers sortiment.

## När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

## Viktigt

Rör om färgen väl före och under målning. Undvik målning om ytan är kallare än +10°C.

Besök [www.beckers.se](http://www.beckers.se) för mer information.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorer som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*