

Elementfärg V

Ibland kan även lite bortglömda detaljer behöva målas om för att helheten ska bli bra. Beckers Elementfärg V är en halvblank färg som används för målning av värmeelement och rör inomhus. Med ny färg på elementen blir hela rummet fint och fräscht. Varför göra något halvdant när det är lika enkelt att göra det ordentligt? Måla om elementen med Elementfärg V nästa gång det är dags måla om hemma.



TEKNISK INFORMATION

Glans	Halvblank
Bindemedel	Akrylat
Verktyg	pensel, roller, spruta
Målningstemperatur	Mellan +5°C till ca +25°C yttemperatur
Materialåtgång	8 m ² /l
Torktider	Klibbfri efter 1 h. Övermålningsbar efter 8 h.
Burkstorlekar	0,5 L, 1,0 L, 3,0 L
VOC	Gränsvärde (A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser av ytor

OBEHANDLADE YTOR: Rost avlägsnas genom skrapning och stålborstning till en yta helt fri från rost. Grunda med Beckers Metallprimer V.

TIDIGARE MÅLADE YTOR: Spruta på Beckers Inomhustvätt och låt skummet verka några minuter, torka sedan av ytan med en fuktig microfiberduk. Hårda, blanka ytor nedmattas med medelfint slippapper. Löst sittande färg och rost avlägsnas genom skrapning och stålborstning. Metallrena partier grundas med Beckers Metallprimer V.

Applicering

Färdigmåla 1 eller 2 gånger med Elementfärg V.

OBS! Målning på varma ytor skall undvikas, då detta kan ge sämre utflytning av färgen.

Skötselråd

Rengöring

Vardaglig skötsel: Rengör ytan med allrengöringsmedel alternativt ett handdiskmedel och skölj sedan med ljummet vatten. För bästa resultat tvätta ytan nedifrån upp och tänk på att efteråt ventilerar rummet så att ytan torkar fortare.

Fläckborttagning

Använd handdiskmedel eller allrengöringsmedel. Med matättika tar man bort rostfläckar. Svarta missfärgningar (metallsvärning) som uppstått när man gnidit t ex nycklar eller ringar mot den målade ytan raderar man bort med ett rent radergummi. Använd aldrig starka lösningsmedel eller sprit.

Bättring

Bättra alltid med samma produkt som ytan senast är målad med och om möjligt samma satsnummer som senast använts. Vid annat satsnummer eller bryttillfälle av kulör kan en mindre kulöravvikelse förekomma. För bästa resultat bättra därför alltid hela ytan för att undvika struktur-, kulör- och glansskillnader. Vid fläckbättring försök att efterlikna ytans/färgfilmens penselstruktur/gräng för att minimera risk för struktur-, kulör- och glansskillnader.

Övrigt

Lackfärgens goda egenskaper uppnås först efter ca 14 dagar vid normal rumstemperatur 23°C. Färgfilmen är under denna period känsligare mot repor, slitage och uppglansning. Undvik hård nedsmutsning och rengöring av ytorna fram till dess att lackfärgen har härdat klart.

Viktigt

Undvik målning om ytan är kallare än +5°C.

För mer information - läs våra arbetsråd, faktablad, broschyrer och hemsida.

Miljö och avfallshantering

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.