

# Elit Ädelträlack

Sätt karaktär på det finaste av trä med Beckers Elit Ädelträlack. Elit Ädelträlack är en blank klarlack som används för lackering av ädelträ som teak och ek. Lacket används med fördel på entrédörrar, trädgårdsmöbler och andra snickerier utomhus. Den svagt brunpigmenterade lacken ger en fyllig, blank och vattenavvisande yta med vackert djup. Dessutom är den förstärkt med UV-skydd för längre hållbarhet.



## TEKNISK INFORMATION

|                                                           |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Glans                                                     | Högblank                                                                              |
| Bindemedel                                                | Alkyd                                                                                 |
| Verktyg                                                   | pensel                                                                                |
| Målningstemperatur                                        | Mellan +7°C till ca +25°C ytemperatur                                                 |
| Materialåtgång                                            | 5-10 m <sup>2</sup> /l                                                                |
| Torktider<br>(vid +23°C och 50% relativ<br>luftfuktighet) | Klibbfri efter 6-12 tim och övermålningsbar efter 12-24 timmar<br>beroende på träslag |
| Burkstorlekar                                             | 0.675 l, 3 l                                                                          |
| VOC                                                       | Gränsvärde (A/e): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.                           |

## APPLICERINGSINSTRUKTIONER

### Förberedelser av ytor

Tvätta smutsiga ytor med Terrasstvätt. Borsta, skrapa och slipa bort löst sittande lack och grånat, poröst trä. Slipa sedan ytan lätt för att få bort ev. fiberresning samt damma av. För bästa resultat använd en mjuk syntetisk flat pensel.

### Applicering

Stryk Elit Ädelträlack flödigt 3 gånger eller fler, med ordentlig tork mellan strykningarna, tills önskad ytfinish uppnåtts. Ju fler skikt desto mer hållbar yta. Slipa av ytan med fint slippapper (grovlek 240) eller fin slipsvamp mellan strykningarna och håll dammfritt under torkning. Undvik uppehåll i målningen på sammanhängande ytor så att inte kulörstarkare skarvar (överlapp) uppstår.

### Viktigt

Underlaget skall vara torrt vid målning, max 16% fuktkvot. Lacka inte på solheta ytor. Lacka inte heller vid risk för regn och dagg inom ca 12 timmar från målningens avslutande. Mycket hög luftfuktighet, kyla och dålig luftomsättning förlänger torktiden.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

### Miljö och avfallshantering

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

### Hälsa och säkerhetsmärkning

**Innehåller:** 3-jod-2-propynylbutylkarbamat (IPBC), 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on (DCOIT), reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). **Varning** Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder och ögonskydd/ansiktsskydd. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Denna färg innehåller en konserverande biocidprodukt för den torra färgfilmen. Produkten innehåller konserveringsmedel som skyddar produkten under lagring.



Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.