

Isolerfärg



*Stoppar genomslag från nikotin-, brand-, sot- och vattenskador.
Grund- och täckfärg i ett.
Övermålningsbar*

Produkten har utgått. Ersätts av Isolerfärg Matt.

Grund- och täckmåla i ett. Beckers Isolerfärg är en vit helmatt grund- och täckfärg för väggar och tak inomhus. Färgen hjälper till att stoppa genomslag från nikotin-, brand-, sot- och vattenskador. Dessutom klarar färgen vissa typer av spritpennor och klotter.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG
6 - 8 m²/l

GLANS
Helmatt

VERKTYG
Pensel, roller, spruta

MÅLNINGSTEMPERATUR
Mellan +5°C till ca +25°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 1 timmar. Övermålningsbar efter 6 timmar.

BINDEMEDEL
Alkyd

För aktuell uppdatering: www.beckers.se



Förvaras frostfritt



Förberedelse av ytor

Se till att underlaget inte smetar och är rent, torrt och fritt från stoft. Tapeter måste sitta ordentligt fast i underlaget. Feta ytor tvättas med Beckers må- lar tvätt.

Måla

Måla 2 gånger med 6 timmars torktid mellan strykningarna. Ytterligare torktid bidrar till bättre spärrande funktion.

Använd roller, spruta eller pensel.

Beckers Isolerfärg kan grund- och färdigstrykas i framförallt tak men även vägg i enklare utrymmen.

Önskas en annan kulör, glans eller en tåligare yta är den övermålningsbar med alla Beckers vattenburna vägg och takfärger.

När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Viktigt

Undvik målning om ytan är kallare än +10°C. Produkten är brytbar med max 6% Avatint brytpasta.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorer som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.