

Metall Plåtfasad

Är plåtfasaden i behov av renovering? Måla om den! Beckers Metall Plåtfasad är en halvblank täckfärg avsedd för målning av fabrikslackerad plåt, olackerad rostskyddad plåt, aluminium och förzinkad plåt. Färgen fäster bra på de flesta underlag och ger ett mycket bra skydd mot väder och vind.



TEKNISK INFORMATION

Glans	Halvblank
Bindemedel	Styrenakrylat
Verktyg	pensel, roller, spruta
Målningstemperatur	Lägst +7°C ytemperatur
Materialåtgång	8 m ² /l
Torktider (vid +23°C och 50% relativ luftfuktighet)	Klibbfri efter 2-4 timmar. Övermålningsbar efter 6-12 timmar.
Burkstorlekar	1,0 L, 10,0 L, 3,0 L
VOC	Gränsvärde (A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser av ytor

STÅL: Tvätta med Beckers Utomhustvätt och skölj väl. Slipa, stålborsta eller skrapa bort förekomst av rost helt och borsta ytan ren. När ytan är torr och ren, grunda med Beckers Primex Metall.

FÖRZINKAD PLÅT SOM INTE ÄR PASSIVISERAD MOT VITROST OCH ALUMINIUM:

Tvätta med Beckers Utomhustvätt och skölj noggrant. Förekomst av rost och lös färg ska tas bort helt. För bästa resultat, slipa ytan lätt med röd Scotch-Brite. När ytan är torr och ren, grunda med Beckers Primex Metall.

FABRIKSBEHANDLAD OCH TIDIGARE MÅLAD PLÅT: Fasad med fabrikslackerad plåt av PVF2 eller Organosol måste avlägsnas helt till plåtens yta med vattenblåstring/högtryck 700 bar alternativt i kombination med Beckers Färgborttagning. För fasader med Plastisol, polyester samt platsmålade ytor med akrylat eller styrenakrylat tvättas med Beckers Utomhustvätt tills den inte kritar. Polyester kräver en lätt slipning vid rengöring. Rost avlägsnas helt, lös färg skrapas bort, blanka ytor mattas ned. Grundmåla de ytor som varit rostangripna med Primex Metall.

SKÖLJANVISNING: Vid sköljning, använd högtryckstvätt. Bäst resultat fås med varmvatten (minst +70°C).

Applicering

Underlaget skall vara torrt vid målning. Använd pensel och rulle av helsyntetiskt material. Applicera Metall Plåtfasad flödigt 1-2 gånger till minst 60 m² torr film. Vid högtryckssprutning rekommenderas munstycke 18/50 och tryck 175-200 bar.

Viktigt

Rör vid behov om färgen före användning.

Tänk på att kallt och fuktigt väder förlänger torktiden. Måla därför inte vid fuktig väderlek (>80% RH).

Måla inte heller på solheta ytor då färgens torktid blir för snabb.

Måla inte utomhus vid risk för regn och dagg inom ca 2 timmar från målningens avslutande.

Vi rekommenderar en provmålning på mindre yta för kontroll av vidhäftning m.m. innan hela ytan målas. På aluminium uppnås full vidhäftning efter ca 1 vecka.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Miljö och avfallshantering

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Hälsa och säkerhetsmärkning

Varning Orsakar allvarlig ögonirritation. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Produkten innehåller konserveringsmedel som skyddar produkten under lagring. Denna färg innehåller en konserverande biocidprodukt för den torra färgfilmen.



Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.