

Mineral Novasil Fasadfärg

Beckers Mineral Novasil Fasadfärg är en silikonmodifierad akrylatfärg som används för målning av nya och tidigare behandlade mineraliska ytor inom- och utomhus. Färgen lämpar sig för målning av större objekt i betongkonstruktioner, fast puts av kalkcement och andra typer av fasta mineraliska ytor. Med Novasil Fasadfärg får du en hållbar yta som inte släpper igenom fukt och som låter fasaden andas.

- Speciellt anpassad för större putsade ytor
- Tillåter underlaget att andas
- Silikonmodifierad



TEKNISK INFORMATION

Glans	Helmatt
Bindemedel	Styrenakrylat
Verktyg	pensel, roller, spruta
Målningstemperatur	Lägst +5°C ytemperatur och under 80% rel luftfuktighet
Materialåtgång	4-6 m ² /l
Torktider (vid +23°C och 50% relativ luftfuktighet)	Övermålningsbar efter ca 12 timmar.
Volymtorrhalt	45
Burkstorlekar	10,0 L, 3,0 L
VOC	Gränsvärde (A/c): 40 g/l (2010). Produktens VOC < 40 g/l.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser av ytor

FÖRBEHANDLING OCH GRUNDNING: Nya ytor rengörs från smuts, lösa partiklar och salter. Formgjuten betong ska behandlas mekaniskt för att få bort cementskiv och för att få en bra vidhäftning. Använd Primex Mineralgrund för att få bra vidhäftning samt för minskad risk för vatteninträngning och saltutfällningar på nyfabricerade hårda betongytor.

TIDIGARE BEHANDLADE YTOR: Rengöringsmetod väljs enligt underlagets styrka och färgtyp. Alger och mögel avlägsnas med Beckers Alg & Mögeltvätt. Efter rengöring avlägsnas flagnande färg och svagt bundna partier. Öppna upp sprickor och laga med lämpligt reparationsbruk. Putsytor i mycket dåligt skick eller med omfattande släpp bör putsas om före målning. För att få bra vidhäftning samt för minskad risk för vatteninträngning och saltutfällningar, grunda med Primex Mineralgrund. Istället för grundning kan man måla med Mineral Novasil Fasadfärg blandad med Primex Gel i förhållandet 9:1 (blandningen förbrukas inom 24 h).

Applicering

Rör om Novasil Fasadfärg grundligt före användning. Reservera en tillräcklig mängd färg av samma tillverkningsbatch för en enhetlig yta. Du undviker då eventuella nyansskillnader. Anpassa målningen så att inga överlappande skarvar uppstår. Ytor som grundats med Novasil Fasadfärg i kombination med Primex Gel målas en gång med Novasil Fasadfärg. Ytor som grundats med Primex Mineralgrund färdigbehandlas genom att måla två gånger.

Viktigt

Betongelement samt kalkcementputsade ytor kan målas när byggheten försvunnit. Ytan skall vara ren och torr före behandling.

Luftens och ytans temperatur ska vara minst +5°C och relativ luftfuktighet under 80% under målning samt 4 timmar efter avslutad behandling.

Skydda ytor som ej ska målas och torka bort eventuellt spill direkt.

Besök www.beckers.se för mer information

Miljö och avfallshantering

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Hälsa och säkerhetsmärkning

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.