

Mood Care Wall 5

Ny färg på väggen är ett snabbt sätt att uppdatera hemmet. Mood Care Wall 5 är en vattenburen matt färg av högsta kvalitet avsedd för väggar inomhus. Färgen är lämplig för både ny- eller ommålning av ytor i t ex vardagsrum eller sovrum. Målning behöver inte vara krångligt – med Mood Care Wall 5 får du en snabbtorkande färg med hög täckförmåga som är enkel att applicera.



*Biobaserat innehåll: 30% enligt ASTM D6866-18

- Hög täckförmåga
- Vackert helmatt resultat
- Enkel att applicera



TEKNISK INFORMATION

Glans	Helmatt
Bindemedel	Akrylat
Verktyg	pensel, roller, spruta
Målningstemperatur	Mellan 10°C och ca 25°C.
Materialåtgång	8-12 m ² /l
Torktider	Klibbfri efter 0.5 h. Övermålningsbar efter 2 h.
Verktygen rengöres med	Vatten eller penseltvätt
Brytbaser	Bas A, Bas C
Burkstorlekar	Bas A: 2.7 l, 9 l Bas C: 2.7 l, 9 l
VOC	Gränsvärde (A/a): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser av ytor

Omålade ytor: Avlägsna smuts och damm med en borste eller skrapa. Laga eventuella skador med lämpligt spackel ur Beckers spackelsortiment. Slipa med medelfint slippapper. Grundmåla med Mood Care Wall 5.

Tidigare målade ytor: Rengör ytan med Beckers Inomhustvätt enligt instruktion. Laga eventuella skador med lämpligt spackel ur Beckers spackelsortiment. Slipa med medelfint slippapper. Grundmåla med Mood Care Wall 5.

Tapetserade ytor: Kontrollera att tapeten är väl förankrad till väggen. Om tapeten sitter löst bör den avlägsnas från väggen. Grundmåla 1 strykning med Beckers Isolergrund.

Limfärgsmålade ytor: Tvätta bort limfärgen med rikligt med vatten. Patentera ytan med Beckers Isolergrund.

Kalkfärgsmålade ytor: Skrapa och borsta bort färgen noggrant. Patentera ytan med Beckers Isolergrund.

Applicering

Måla 2 strykningar med Mood Care Wall 5.

Skötselråd

Väggfärgens goda egenskaper uppnås först efter ca 14 dagar vid normal rumstemperatur (23°C). Undvik hård nedsmutsning och rengöring av ytorna fram till dess att färgen har härdat klart.

Vardaglig skötsel: Torka av ytorna med en väl urvriden trasa. Tänk på att matta ytor generellt sett är känsligare för uppglansning samt kan bli flammiga vid kraftig rengöring.

Fläckborttagning: Använd handdiskmedel eller allrengöringsmedel. Med matättika tar man bort rostfläckar. Svarta missfärgningar (metallsvärtning) som uppstått när man gnidit t ex nycklar eller ringar mot den målade ytan raderar man bort med ett rent radergummi. Använd aldrig starka lösningsmedel eller sprit.

Bättringsmålning: Bättra alltid med samma produkt som ytan senast är målad med och om möjligt samma satsnummer som senast använts. Vid annat satsnummer eller bryttillfälle av kulör kan en mindre kulöravvikelse förekomma. För bästa resultat bättra därför alltid hela taket för att undvika struktur, kulör och glansskillnader. Vid fläckbättring försök att efterlikna takets struktur/gräng för att minimera risk för struktur-, kulör- och glansskillnader.

Viktigt

Undvik att måla om ytan är kallare än 10°C.

Besök www.beckers.se för mer information.

Miljö och avfallshantering

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.