PRODUKTDATABLAD
Version 20261127

Mood Pro Finish Lackfärg 20 Halvmatt



Mood Professional Finish Lackfärg 20 är en halvmatt lackfärg för snickerier och metallytor inomhus som t.ex. möbler, luckor, dörrar och skåp. Den är väldigt skön att måla med och ger ett mycket jämnt, hårt och slitstarkt resultat. Då färgen är vattenburen luktar den milt under målning och torkning.

TEKNISK INFORMATION

Användningsområden	Passar bra till snickerier och metallytor inomhus.
Glans	Halvmatt (20)
Bindemedel	Akrylat
Verktyg	pensel, roller, spruta
Målningstemperatur	Mellan +8°C till ca +25°C yttemperatur
Materialåtgång	8-10 m²/l
Torktider (vid +23°C och 50% relativ luftfuktighet)	Klibbfri: ca 2 timme. Övermålningsbar: ca 5 timmar.
Verktygen rengöres med	Vatten eller penseltvätt
VOC	Gränsvärde (A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

Beckers Färg
120 86 Stockholm
Telefon 0200 212122
kundcenterbeckers@ppg.com
www.beckers.se

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser av ytor

OMÅLADE YTOR: Se till att underlaget är torrt, rent och fritt från damm. Laga eventuella skador med Beckers Snickerispackel. Slipa med medelfint slippapper. Grundmåla med Beckers Primer Lackfärgsgrund.

VID RISK FÖR GENOMSLAG FRÅN GULNAT TRÄ OCH/ELLER KVISTAR: Grundmåla med Beckers Kvist- och Spärrgrund. Var särskilt uppmärksam på torktider samt målningsanvisningar som anges i produktens produktfaktablad.

MÅLADE YTOR: Avlägsna först damm, smuts och löst sittande färg. Rengör sedan ytan med Beckers Inomhustvätt enligt rekommendation. Laga eventuella skador med Beckers Snickerispackel. Blanka ytor mattslipas med fint slippapper. Grundmåla med Primer Lackfärgsgrund. Ytor i gott skick behöver ej grundmålas.

Applicering

Rör om färgen väl från botten. Måla Mood Professional Finish 1-3 gånger med pensel eller spruta.
Applicera hellre flera tunna lager en färre tjocka lager.
Mellanslipa eventuell fiberresningmed fint sandpapper mellan strykningarna för ett extra fint slutresultat.
På stora ytor kan roller användas. Undvik skumgummiroller då denna drar ned luft i färgfilmen.
Eftersläta färgen med en flat pensel av typ moddlare.

Skötselråd

Färgfilmen uppnår fullt nötningsmotstånd efter 4 veckor vid 23°C och 50% relativ luftfuktighet. Kallare och/eller fuktiga förhållanden förlänger torktiden. Undvik tyngre belastning, hård nedsmutsning och rengöring av ytorna fram till dess att färgen har härdat klart.

Rengöring: Använd aldrig sprit eller starka lösningsmedel vid rengöring. Torka av ytan försiktigt med en fuktad urvriden mikroduk. Vid behov kan ett milt allrengöringsmedel användas. Svarta missfärgningar (metallsvärtning) som kan upstå när t ex nycklar eller ringar kommer emot mot den målade ytan raderar man bort med ett rent radergummi.

Bättring: Bättra alltid med samma produkt som ytan senast är målad med och om möjligt samma satsnummer som senast använts. Vid annat satsnummer eller bryttillfälle av kulör kan en mindre kulöravvikelse förekomma. För bästa resultat bättra därför alltid hela ytan för att undvika struktur-, kulör- och glansskillnader. Vid fläckbättring försök att efterlikna ytans/färgfilmens penselstruktur/gräng för att minimera risk för struktur-, kulör- och glansskillnader.

Viktigt

Torktiderna gäller vid +23°C och 50% relativ luftfuktighet. Kallt och fuktigt väder kan förlänga torktiden.

Besök www.beckers.se för mer information.

Beckers Färg
120 86 Stockholm
Telefon 0200 212122
kundcenterbeckers@ppg.com
www.beckers.se

Miljö och avfallshantering

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Beckers Färg
120 86 Stockholm
Telefon 0200 212122
kundcenterbeckers@ppg.com
www.beckers.se