Mood Wood Finish Lackbets



Mood Wood Finish är en helmatt lackbets för träytor inomhus som både färgsätter och skyddar i ett och samma steg. Produkten ger en slitstark och fläcktålig yta samtidigt som den motverkar gulning av träet. Den kan appliceras som den är för att bevara träets naturliga uttryck med en skyddande, helmatt finish eller brytas i ett brett spektrum av kulörer för att skapa exakt den känsla du vill uppnå.

- Brytbar i stort urval av kulörer
- Slitstark slutyta
- Fläcktålig

TEKNISK INFORMATION

Användningsområden	Träytor invändigt, t ex väggar, tak, möbler, snickerier och golv.
Glans	Helmatt (2)
Verktyg	Lackpensel, målardyna
Målningstemperatur	Mellan +10°C till ca +25°C yttemperatur
Materialåtgång	8-12 m²/l
Torktider (vid +23°C och 50% relativ luftfuktighet)	Klibbfri: ca 1 timme. Övermålningsbar: ca 4 timmar.
Verktygen rengöres med	Vatten eller penseltvätt
VOC	Gränsvärde (A/e): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

Beckers Färg
120 86 Stockholm
Telefon 0200 212122
kundcenterbeckers@ppg.com
www.beckers.se

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser av ytor

OBEHANDLAT TRÄ: Se till att underlaget är torrt, rent och fritt från damm. Vid höga krav på finish, som t.ex. en bordsskiva, väts ytan först med vatten. När ytan torkat slipas fiberresningen ner i fiberriktningen med slippapper 180-240 och dammas av.

TIDIGARE LACKAT TRÄ: Slipa med slippapper 180-240 och damma av.

Ytor som är tidigare behandlade med lösningsmedelsburen bets eller oljebets bör ett vidhäftningsprov göras först. Slipa ner en liten yta till trärent och applicera ett lager Mood Wood Finish.

Applicering

Rör om produkten väl från botten. Applicera Mood Wood Finish med lackpensel eller målardyna i träets längdriktning. Antalet strykningar avgör hur djup kulören upplevs: 1 lager ger svagare kulör, 2 lager ger djupare kulör. Pröva dig fram på t.ex. en bräda innan du börjar. Mellanslipa efter första strykningen.

GOLV- ELLER VÄGGPANEL: Arbeta i träets längdriktning 1-2 brädor i taget, nerifrån och upp på väggar.

På ytor som utsätts för hårt slitage kan 1 lager färglös Mood Wood Finish appliceras för extra slitstyrka. Ifall en annan glans önskas på slutytan kan du avsluta med en strykning av Beckers Golv & Parkettlack eller Decor Klarlack.

Viktigt

Ytan är klar att användas efter 12 timmar, men det är bra att vänta med tyngre belastning (t.ex. möbler eller mattor) upp till en vecka då ytan härdat klart. Torktiderna gäller vid +23°C och 50% relativ luftfuktighet. Kallt och fuktigt väder kan förlänga torktiden.

Besök www.beckers.se för mer information.

Miljö och avfallshantering

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Beckers Färg
120 86 Stockholm
Telefon 0200 212122
kundcenterbeckers@ppg.com
www.beckers.se