

Panelgrund

Produkten är utgången, se istället Beckers Kvist- och Spärrgrund.

Tröttnat på träpanelen i köket? Måla om panelen istället för att slita ut den. Beckers Panelgrund är en vattenburen grund- och täckfärg för målning av träpanel inomhus. Oavsett om du har träpanel i taket eller på väggen är Panelgrund effektiv mot kvistgenomslag och genomslag från gulnat trä. Den fungerar även bra mot nikotin, sot och vattenskadade träytor. Kvist-, spärr-, grund- och täckfärg i ett – enklare än så blir det inte.



TEKNISK INFORMATION

Glans	Matt
Bindemedel	Alkyd
Verktyg	pensel, roller
Målningstemperatur	Mellan +5°C till ca +25°C yttemperatur
Materialåtgång	6-8 m ² /l
Torktider	Klibbfri efter 2 h. Övermålningsbar efter 10 h.
VOC	Gränsvärde (A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser av ytor

GAMMAL GULNAD OBEHANDLAD PANEL: Tvätta med Beckers Inomhustvätt före målning.

NY OBEHANDLAD PANEL: Rengör ytan från smuts och damm före målning. Vid behov spruta på Beckers Inomhustvätt och låt skummet verka några minuter, torka sedan av ytan med en fuktig microfiberduk.

TIDIGARE LACKAD ELLER MÅLAD YTA: Spruta på Beckers Inomhustvätt och låt skummet verka några minuter, torka sedan av ytan med en fuktig microfiberduk. Om ytan är blank mattas den även ned med slippapper.

ILAGNINGAR: Använd Beckers Snickerispackel.

Applicering

Provmåla ytan för att avgöra om det behövs en eller flera strykningar med Beckers Panelgrund vilket är avhängigt av underlagets skick. Måla sedan 1-2 gånger med Beckers Panelgrund. Underlag med kraftig gulning missfärgar ibland det första målningsskiktet men bindes normalt i detta och påverkar inte efterföljande strykningar. För tåligare yta eller annan glans och kulör slutstryk med Beckers vattenburna produkter för inomhusmålning.

Viktigt

För att få det bästa slutresultatet låt alltid panelgrunden torka minst 10 timmar innan den målas över med nästa skikt färg (med Golvfärg Trä vänta minst 16 tim). Förlängd torktid bidrar till bättre isolerande egenskaper. Beckers Panelgrund minskar risken för kvistgenomslag men slutresultatet kan variera beroende av kvistarnas art. Därför rekommenderas förbehandling av kvistar med Beckers Kvistlack för extra hållbart resultat. Brytbar med Avatint brytpasta max 6%.

Undvik målning om ytan är kallare än +5°C. Låg temperatur och hög luftfuktighet förlänger torktiden.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Miljö och avfallshantering

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Hälsa och säkerhetsmärkning

Produkten innehåller konserveringsmedel som skyddar produkten under lagring.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.