

# Perfekt Helmatt Fasad Plus



*Ger en vacker helmatt yta  
Går att bryta i alla Beckers utomhusfärger  
God kulörhållning över tid*

Perfekt Helmatt Fasad Plus har suverän kulörhållning över lång tid och ger träfasaden maximalt skydd. I system med Beckers Primex Grundolja Trä Plus och Primex Trägrund Plus motverkar den såväl smutsupptagning som svartmögel på färgytan. Perfekt Fasad Plus har god utflytning, torkar snabbt och kan målas på de flesta tidigare målade ytor.

## Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE  
Utomhus

MATERIALÅTGÅNG  
6 - 8 m<sup>2</sup>/l

GLANS  
Helmatt

VERKTYG  
Spruta, pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR  
Mellan +7°C till ca. +25°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV  
LUFTFUKTIGHET  
Klibbfri: ca. 1h.  
Övermålningsbar: 3-4h.

VERKTYGEN RENGÖRES MED  
Vatten eller penseltvätt

BINDEMEDEL  
Akrylat

För aktuell uppdatering: [www.beckers.se](http://www.beckers.se)



Förvaras frostfritt



## Förberedelse av ytor

Se till att ytan är i gott skick inför målningen genom att tvätta med Beckers Utomhustvätt samt använda Beckers Alg & Mögeltvätt vid behov. Borsta/skrapa bort löst sittande eller spruckna färgskikt och poröst/grånat trä. Vassa hörn och blanka/hyvlade ytor ruggas upp med ett grovt sandpapper. Vid nymålning behandlas ändträ, spikskallar och skarvar med Primex Grundolja Trä Plus innan hela fasaden grundas med Primex Trägrund Plus. Vid ommålning av ytor i dåligt skick ska samtliga ytor grundas med Primex Trägrund Plus, detta gäller även ommålning av alkyd- och oljefärgsytor. MÅLA PÅ INDUSTRIGRUNDAD PANEL: Paneler som köps industrigrundade med Pinja Protect från Tikkurila Sverige AB kan anses ha ett fullvärdigt grundskydd. Vi rekommenderar täckfärgsbehandling 2 gånger med Perfekt Fasad Plus. Tänk dock på att industrigrundade paneler som utsatts för väder och vind i mer än 10 månader behöver grundmålas för ett fullgott skydd.

## Måla

Färdigmåla fasaden 2 gånger med Perfekt Fasad Plus. Måla generöst, se våra instruktioner om färganvändning. Måla också ändträ, fogar och spikhuvuden noggrant. När du använder en ruller eller spruta rekommenderar vi att du använder en pensel för att stryka ut färgen efteråt.

Rekommenderad åtgång:

Sågade paneler: 6-7 m<sup>2</sup>/l (Våt filmtjocklek: 130-160 mym;  
Torr filmtjocklek: 50-60 mym)

Hyvlade eller tidigare målade paneler: 7-8 m<sup>2</sup>/l (Våt  
filmtjocklek: 110-140 mym; Torr filmtjocklek: 40-50 mym)

På hyvlade paneler eller tidigare målade ytor kan det vara svårt att få tillräckligt med färg. Om skikten är tunnare än rekommenderat, bör ytterligare ett lager målas för att uppnå bästa hållbarhet.

## När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

## Viktigt

Omröres före användning!

Underlaget skall vara torrt vid målning, max 16% fuktkvot.

Måla inte på solheta ytor, vid risk för regn eller dagg inom 1-2 timmar efter målningens avslutande.

Vid sprutmålning, använd filtrerande halvmask mot fasta och vätskeformiga partiklar (FFP2).

För ytor som tidigare behandlats med slamfärg eller linoljafärg rekommenderar vi att du använder samma färg. Ytor som är behandlade med lasyr bör grundmålas innan målning med Perfekt Fasad Plus.

Besök [www.beckers.se](http://www.beckers.se) för mer information.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorer som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*