

# Scotte GT 7

Vissa ytor behöver vara tåligare än andra. Beckers GT-serie är därför det självklara valet när det ställs höga krav på tvättbarhet och slitstyrka. Scotte GT 7 är en matt akrylatfärg med mycket hög teknisk nivå. Färgen har hög täckförmåga, hög kemikalieresistens samt ger en tvättbar yta. Tack vare färgens slitstarka egenskaper används den med fördel i utsatta utrymmen såsom korridorer, trapphus, receptioner eller andra offentliga utrymmen på skolor, sjukhus mm\*.

\*För brandklass B-s1,d0 endast på ytor av klass A1 eller A2-s1,d0.

- Avtvättningsbar och kemikalieresistent
- Hög täckförmåga
- Täcker på två strykningar utan grundmålning



| TEKNISK INFORMATION    |                                                                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glans                  | Matt (7)                                                                                                                                                 |
| Bindemedel             | Akrylat                                                                                                                                                  |
| Verktyg                | Spruta, roller, pensel.<br>Vid sprutmålning används munstyckestorlek 0,017-0,021.                                                                        |
| Målningstemperatur     | Mellan +10°C och ca +25°C ytemperatur.                                                                                                                   |
| Materialåtgång         | Teoretisk sträckförmåga 8-10m <sup>2</sup> .<br>Praktisk sträckförmåga beror på appliceringsmetod, skick och struktur på samt hur sugande underlaget är. |
| Torktider              | Klibbfri efter 0.5 h. Övermålningsbar efter 3 h.                                                                                                         |
| Verktygen rengöres med | Vatten eller penselvätt                                                                                                                                  |
| Våtnötningsmotstånd    | SFS-EN 13300 klass 1, ISO 11998.                                                                                                                         |
| Volymtorrhalt          | 43                                                                                                                                                       |
| Burkstorlekar          | 10,0 L, 4,0 L, 4,8 L                                                                                                                                     |
| VOC                    | Gränsvärde (A/a): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.                                                                                                |

# APPLICERINGSINSTRUKTIONER

## Förberedelser av ytor

Rengör underlaget från smuts, damm och lösa partiklar. Fyll skarvar, hål och andra ojämnheter med lämpligt spackel ur Scotte-seriens spackelsortimentet.

Omålade ytor: Grundmåla med Scotte GT 7.

Tidigare målade ytor: Rengör med Beckers Inomhustvätt enligt instruktion. Blanka ytor nedmattas med slippapper eller Scotch-Brite.

Limfärgsytor: Tvätta bort limfärgen med vatten. Patentera med Beckers Isolergrund.

Kalkade ytor: Skrapa och borsta ytan väl. Patentera med Beckers Isolergrund.

Ytor där det finns risk för genomslag av t.ex. nikotin, brand- eller vattenskador behandlas först med Beckers Isolergrund eller Isolerfärg Matt enligt separat rekommendation för respektive skada.

## Applicering

Rör om färgen innan målning. Fördela färgen jämt och flödigt över ytan i 1-2 lager.

## Skötselråd

Väggfärgens goda egenskaper uppnås först efter ca 14 dagar vid normal rumstemperatur 23°C. Undvik hård nedsmutsning och rengöring av ytorna fram till dess att väggfärgen har härdat klart.

Vardaglig skötsel: Rengör ytan med allrengöringsmedel alternativt ett handdiskmedel och torka sedan med ljummet vatten. För bästa resultat tvätta hela väggen nedifrån upp och tänk på att efteråt ventiler rummet så att väggarna torkar fortare.

Fläckborttagning: Använd handdiskmedel eller allrengöringsmedel. Svarta missfärgningar (metallsvärtning) som uppstått när man gnidit t ex nycklar eller ringar mot den målade ytan raderar man bort med ett rent radergummi. Använd aldrig starka lösningsmedel eller sprit.

Bättring: Bättra alltid med samma produkt som ytan senast är målad med och om möjligt samma satsnummer som senast använts. Vid annat satsnummer eller bryttillfälle av kulör kan en mindre kulöravvikelse förekomma. För bästa resultat bättra därför alltid en vägg från hörn till hörn för att undvika struktur, kulör och glansskillnader. Vid fläckbättring försök att efterlikna väggens struktur/gräng genom att använda samma typ av roller för att minimera risk för struktur, kulör och glansskillnader. Små fläckar stöpplas med pensel.

## Viktigt

Scotte GT 7 ingår i Beckers målningssystem för brandskydd. Se Typgodkännande 0251 på [www.beckers.se](http://www.beckers.se) för mer information.

Undvik målning om ytan är kallare än +10°C.

Vid sprutmålning använd alltid ansiktsmask och heltäckande klädsel.

Besök [www.beckers.se](http://www.beckers.se) för mer information.

## Miljö och avfallshantering

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.