

Scotte LG Spackel

Spackla med spacklet som både lagar och jämnar ut ytan. Scotte LG Spackel är ett färdigblandat lätt grovgraderat handspackel med mycket god fyllförmåga. Spacklet lämpar sig för spackling i tjocka skikt och lagning av skador inomhus. Scotte LG kan användas på betong, lättbetong, puts, tegel samt gipsskivor men också som första spackling på gipsskarvar. Spackla med Scotte LG om du ska skarv- eller bredspackla eller behöver jämna ut djupa hål. Ej lämplig för iläggning av skarvremsa.

Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 15824.

- Lagar djupa hål och lämpar sig för spackling i tjocka skikt
- Mycket god fyllförmåga
- Ger ett bra resultat inför målning och tapetsering



TEKNISK INFORMATION

Verktyg	stålspackel
Målningstemperatur	Spackla inte om ytan är kallare än +5°C.
Materialåtgång	1 l/m ²
Torktider (vid +23°C och 50% relativ luftfuktighet)	Ytan torr efter ca 3 timmar. Kan slipas och målas efter 7-10 timmar.
Burkstorlekar	10 l

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser av ytor

Spackling ska ske på torra, väl bundna och rengjorda ytor.

Applicering

Påför Scotte LG med stålspackel. Max skiktjocklek ca 8 mm. Slipade ytor avdammats före följande spackling eller tapetsering. Spacklade ytor bör förlimmas innan tapetsering.

1 liter/m² vid bredspackling och 1 mm skiktjocklek.

Viktigt

Spackla inte om ytan är kallare än +5°C.

Torktiderna beror på temperatur/luftfuktighet och skiktjocklek.

Vid slipning av spackel över ögonhöjd ska skyddsglasögon användas. Även andningsskydd bör användas. Lämplig typ är Klass P2.

Besök www.beckers.se för mer information.

Miljö och avfallshantering

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.