

Scotte Webetonex Mässfärg



Måla vitt på nolltid. Beckers Scotte Webetonex Mässfärg är en helmatt färg avsedd för väggar och tak inomhus. Färgen är lämplig för ytor av sandspackel, puts, betong, träfiberskivor, spånskivor och puts. Scotte Webetonex Mässfärg används med fördel i lager- och industrilokaler, källare och andra utrymmen där en icke-gulnande färg önskas. Var effektiv när många ytor ska målas – Scotte Webetonex Mässfärg blir snabbt klubbfri och kan målas över efter tre timmar.

- Torkar snabbt
- Gulnar inte



TEKNISK INFORMATION

Glans	Helmatt
Bindemedel	Sampolymer
Verktyg	spruta, roller
Målningstemperatur	Mellan +5°C to ca. +25°C ytemperatur
Materialåtgång	6-8 m ² /l
Torktider	Klibbfri efter 0.5 h. Övermålningsbar efter 3 h.
VOC	Gränsvärde (A/a): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser av ytor

Omålade ytor: Sandspacklade ytor, puts, betong, skivor av träfiber, spån och gips färdigmåla direkt med Webetonex Mässfärg.
Tidigare målade ytor: Stoftiga ytor Skrapa och borsta väl. Patentera med Beckers Tapetgrund.
Spackel och reparationer: Använd lämplig produkt från Scotte spackelsortiment.
Färdigmålning: Färdigmåla med Webetonex Mässfärg.

Applicering

Färdigmålning 1-2 strykningar.

Skötselråd

Vardaglig skötsel:

Torka av ytorna med en väl urvriden trasa. Tänk på att matta ytor generellt sett är känsligare för uppglansning samt kan bli flammiga vid kraftig rengöring.

Fläckborttagning:

Använd handdiskmedel eller allrengöringsmedel. Med matättika tar man bort rostfläckar. Svarta missfärgningar (metallsvärtning) som uppstått när man gnidit t ex nycklar eller ringar mot den målade ytan raderar man bort med ett rent radergummi. Använd aldrig starka lösningsmedel eller sprit.

Bättring

Bättra alltid med samma produkt som ytan senast är målad med och om möjligt samma satsnr som senast använts. Vid annat satsnummer eller bryttillfälle av kulör kan en mindre kulöravvikelse förekomma.

För bästa resultat bättra därför alltid hela taket för att undvika struktur, kulör och glansskillnader. Vid fläckbättring försök att efterlikna väggens stryktur/gräng för att minimera risk för struktur, kulör och glansskillnader.

Övrigt

Väggfärgens goda egenskaper uppnås först efter ca 14 dagar vid normal rumstemperatur 23°C. Undvik hård nedsmutsning och rengöring av ytorna fram till dess att väggfärgen har härdat klart.

Viktigt

Undvik målning om ytan är kallare än +5°C.

Rör om innan användning.

Vid sprutmålning använd alltid ansiktsmask och heltäckande klädsel.

Besök www.beckers.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.