

Skoltavelfärg

Gör väggen fin och funktionell på samma gång – måla med Skoltavelfärg. Beckers Skoltavelfärg är en vattenburen färg som ger en matt yta som går att rita och skriva med krita på. Färgen är dessutom brytbar vilket innebär att du kan måla den klassiska svarta tavlan i din egen favoritkulör. Beckers Skoltavelfärg är en färg som hela familjen kommer att gilla.



TEKNISK INFORMATION

Glans	Matt
Bindemedel	Akrylat
Verktyg	pensel, roller
Målningstemperatur	Mellan +5°C till ca +25°C ytttemperatur
Materialåtgång	9 m ² /l
Torktider	Klibbfri efter 2 h. Övermålningsbar efter 6 h.
Brytbaser	Bas A, Bas C
Burkstorlekar	Bas A: 0.45 l Bas C: 0.45 l Not a base paint item: 200 l
VOC	Gränsvärde (A/i): 140 g/l (2010). Produktens VOC < 140 g/l.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser av ytor

Rengör ytor från smuts och damm. Tvätta med Beckers Inomhustvätt vid behov. Ytan skall vara väl förankrad i underlaget. Glasfiberväv, betong och puts förgrundas med Beckers väggfärg. Spackla med Beckers vägg- eller Finspackel och slipa med fint slippapper 120/180 till slät yta.

Applicering

För bästa resultat skall Skoltavelfärg målas i två skikt. För släta ytor använd en elementroller som ger finare ytor. För detaljer och mindre ytor använd syntetpensel med soft borst.

Viktigt

Rör om färgen noggrant före och under målning.

Ytan som skall målas måste vara torr och temperaturen minst +5°C.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Miljö och avfallshantering

Töm ej i avlopp, vattendrag eller jordmån. Lämna avfall i vätskeform till insamlingsplats för farligt avfall. Lämna tomma, torra förpackningar till återvinning eller när det inte är möjligt till osorterat blandavfall.

Hälsa och säkerhetsmärkning

Använd skyddshandskar/skyddskläder och ögonskydd/ansiktsskydd. Produkten innehåller konserveringsmedel som skyddar produkten under lagring.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.