

Strukturfärg

Framhäv väggarna med strukturfärg. Beckers Strukturfärg är en helmatt vattenburen färg som används på väggar och tak inomhus. Färgen ger ett grovt, helmatt och putsliknande utseende när du målar på omålade eller tidigare målade ytor. Måla med Beckers Strukturfärg i torra utrymmen såsom sovrum, vardagsrum och hall där du vill ha ett råare resultat istället för perfekt släta väggar.



TEKNISK INFORMATION

Glans	Helmatt
Bindemedel	Sampolymer
Verktyg	pensel, roller
Målningstemperatur	Mellan +5°C till ca +25°C ytemperatur
Materialåtgång	1-2,5 m ² /l
Torktider	Klibbfri efter 2 h. Övermålningsbar efter 16 h.
Burkstorlekar	3 l, 10 l
VOC	Gränsvärde (A/l): 200 g/l (2010). Produktens VOC < 200 g/l.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser av ytor

OMÅLADE YTOR: Avlägsna först damm och smuts med borste eller skrapa. Laga eventuella skador med något av Beckers spackel avsedda för vägg. Slipa med medelfint slippapper. Grundmåla 1 gång med Primer Grundfärg Vägg.

MÅLADE YTOR: Spruta på Beckers Inomhustvätt och låt skummet verka några minuter, torka sedan av ytan med en fuktig microfiberduk. Laga eventuella skador med något av Beckers spackel avsedda för vägg. Slipa med medelfint slippapper. Grundmåla 1 gång med Primer Grundfärg Vägg.

PAPPERSTAPET: Kontrollera så att tapeten har bra vidhäftning till väggen. Sitter tapeten löst ska den tas ned. Grundmåla 1 gång med Beckers Tapetgrund.

LIMFÄRGSMÅLADE YTOR: Tvätta bort med vatten. Grundmåla med Beckers Tapetgrund.

KALKADE YTOR: Skrapa och borsta noga. Grundmåla med Beckers Tapetgrund.

Applicering

Måla 1-2 gånger med Strukturfärg.

Viktigt

Undvik målning om ytan är kallare än +5°C.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Miljö och avfallshantering

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.