

# Våtrum Grundfärg

Grundfärg och lim för väggar och tak i våtutrymmen

Våtrum Grundfärg är en kombination av vävlim och grundfärg som används i vattenutsatta rum såsom tvättstugor, dusch- och badrum. Produkten ger ett effektivt spärrskikt mot vatten och fukt utifrån och en fin målningsbar yta.

\*Våtrum Grundfärg ingår tillsammans med Våtrum Täckfärg i Beckers målningsystem som är godkänt av Måleribranschens Våtrumskontroll.

- Godkänt ytsystem för våtrum\*
- Tätar och skyddar väggarna mot fukt
- Ger en slät målningsbar yta



## TEKNISK INFORMATION

Användningsområden	Väggar och tak i våtutrymmen
Bindemedel	Styrenakrylat
Verktyg	pensel, roller
Målningstemperatur	Mellan +10°C och ca +25°C ytemperatur
Materialåtgång	4-7 m <sup>2</sup> /l Vid limning: 4m <sup>2</sup> /l Vid grundning: 7m <sup>2</sup> /l
Torktider	Klibbfri efter 3 h. Övermålningsbar efter 6 h.
Verktygen rengöres med	Vatten eller penseltvätt
Burkstorlekar	1 l, 4 l, 10 l
VOC	VOC-gränsvärde (Kat A/g): 30 g/l (2010). Produktens VOC: < 30 g/l.

# APPLICERINGSINSTRUKTIONER

## Förberedelser av ytor

Säkerställ att underlaget är rent, torrt, fast och fritt från stoft.

**PORÖSA OCH STARKT SUGANDE YTOR:** Grundas en extra gång med Våtrum Grundfärg förtunnad med vatten i förhållandet 1:1

**SPRICKOR, SKARVAR OCH OJÄMNHETER:** Spacklas med något av Beckers spackel avsett för spackling i våtrum (Scotte LW Plus, Scotte RW, Spackel Våtrum).

**VINYLBEBLÄDNADER:** Vinylbeklädnader som är spaltbara rivs ytskiktet bort på. Vinylbeklädnader som inte är spaltbara avlägsnas helt och hållet. Mjuka och tjocka PVC materiel avlägsnas helt.

## Applicering

Underlaget ska vara torrt och rent. Applicera med pensel eller roller. Glasfiberväv limmas med Våtrum Grundfärg. Väven ska sätta sig i 30 minuter innan nästa lager grund appliceras. Färdigmåla 2 gånger med Våtrum Täckfärg.

## Viktigt

Applicera inte vid en yttemperatur på lägre än +10°C. Vädra ordentligt vid arbete i rum med dålig ventilation. Var försiktig med nymålade ytor. Färgens slutgiltiga goda egenskaper uppnås efter 7 dagar (vid +23°C och 50% relativ luftfuktighet, kallare temperatur och/eller högre luftfuktighet kan förlänga torktiden ytterligare). Undvik därför att spola vatten direkt på den målade ytan under de första 7 dagarna.

Besök [www.beckers.se](http://www.beckers.se) för mer information.

## Miljö och avfallshantering

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.